



Beton Contact

Грунтовка Бетонокontakt адгезионная

Область применения

Применяется для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других штукатурок; в качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой; для предварительной обработки влагостойких плит ГКЛ, ГВЛ перед облицовкой керамической плиткой.

Грунтовка Бетонокontakt используется для обработки плотных и слабо впитывающих влагу оснований: бетонные блоки, бетонные потолки, монолитный бетон. После наносится слой штукатурки: гипсовой, известково-цементной, гипсово-известковой.

Грунт применяется и для наружных, и для внутренних работ. В составе антисептическая добавка, поэтому состав препятствует возникновению плесени и грибков.

Бетонокontakt **MEGAPOLIMER** отличается улучшенной адгезией, что обеспечивает сверхпрочность и надежность основания.

Инструкция по применению

1 Подготовка основания

Рабочая поверхность должна быть сухой и не должна иметь загрязнений. Слабо держащиеся участки должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, должны быть очищены до полного удаления остатков покрытия.

2 Выполнение работ

Перед применением грунтовку необходимо перемешать до получения однородной массы. Консистенция продукта уже подобрана для нанесения и не предполагает дальнейшего разведения. Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности 80%. Грунтовку рекомендуется наносить кистью за один проход. Время высыхания грунтовки зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При температуре 20 °С и влажности воздуха 55% грунтовка высыхает в течение 3-х часов.

Высохшая загрунтованная поверхность должна быть устойчива к механическим воздействиям. Свежая грунтовка с инструмента легко удаляется водой. Засохшие остатки грунтовки удаляются растворителем.

 Хранить в течение 12 месяцев, в помещениях с температурой от +5 °С до +30 °С.



• Железная надежность подготовленного основания

- Готова к нанесению;
- создает «шершавую» поверхность;
- повышает адгезию финишного слоя;
- снижает расход последующего слоя;
- легко наносится;
- не выделяет вредных для здоровья веществ.



Беречь от детей!

Работы по нанесению грунтовки выполнять в рабочей одежде и перчатках.

При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.

Сразу после окончания работ руки вымыть тёплой водой с мылом.

Не сливать в канализацию.

Технические характеристики

Основной цвет	Розовый	
Разбавитель	вода	
Расход, кг/м ²	0,14-0,20	
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30	
Время высыхания, мин	60-90	
Нанесение	кистью	Да
	валиком	Да
	распылителем	Нет
Колеровка	возможна	

