MEGAPOLIMER
PRODUCTION TRADING COMPANY

Paint Fasade

Краска акриловая фасадная

Область применения

Предназначена для окраски фасадов зданий (защищенных от прямого попадания воды), внутренней отделки стен и потолков ванных комнат, коридоров, кухонь и т.п. в жилых и общественных зданиях. Наносится на ровные, прочные недеформирующиеся основания: цементные и гипсовые штукатурки, шпатлевки, бетон, кирпич, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, структурированные обои и т.п.

Образует ровное матовое влагостойкое покрытие, не выделяет вредных для здоровья веществ, не содержит растворителей.

Применяется для устройства белых и цветных атмосферостойких покрытий на минеральных фасадах. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные основания. Подходит для внутренних работ.

Предназначена для устройства декоративно-защитного финишного слоя наносимого на ровные, прочные недеформирующиеся основания: цементные штукатурки, бетон, кирпич, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и т.п.

Выпускается в виде баз под колеровку и может быть колерована в необходимый цвет согласно имеющейся системе колеровки.

Инструкция по применению

1 Подготовка основания

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски, масляных пятен, биологических заражений и т.п. Слабо держащиеся участки должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очищаются до полного удаления остатков покрытия. Когда состав старого окрасочного покрытия не известен, поверхность должна быть исследована на совместимость. В случае несовместимости, старое покрытие полностью удалить. Трещины, выбоины и неровности заделать шпаклёвкой и зашлифовать. Поверхность перед покраской необходимо обработать глубокопроникающей грунтовкой «MEGAPOLIMER».

2 Выполнение работ

Перед применением краску необходимо перемешать до получения однородной массы. Для получения качественного покрытия краску рекомендуется наносить валиком, кистью или распылителем в два слоя. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя. Консистенция продукта уже подобрана для нанесения и не предполагает дальнейшего разведения. При необходимости допускается разбавление водой неколерованной краски, но не более 5% перед нанесением первого слоя. Финишный слой наносить без разбавления водой. Работы следует выполнять при температуре рабочей поверхности и окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С, относительной влажности 50±5%. При низкой влажности возможно образование полос из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается время высыхания. Время высыхания краски зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При температуре 25 °С и влажности воздуха 50% слой краски высыхает в течение 1 часа. Время полного высыхания 24 часа. «Свежая» краска с инструмента легко удаляется водой. Засохшие остатки краски удаляются растворителем.

Практичность дизайнерских решений

- Для внутренних и наружных работ;
- паропроницаема, образует «дышащую» поверхность;
- прочное сцепление с основанием;
- не желтеет в процессе эксплуатации;
- колеруется;
- не выделяет вредных для здоровья веществ;
- не содержит растворителей;
- экономичный расход.

Не производить работы при прямых солнечных лучах сильном ветре, тумане и при высокой относительной влажности (>80%). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя и мороза.

Не предназначена для окраски поверхностей постоянно контактирующих с водой!

Продукт выдерживает не более 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания. Размораживать краску необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания. Перед использованием краски необходимо тщательно ее перемешать, убедиться, что продукт полностью однороден и его температура составляет не менее +5 °С

Технические характеристики

Основной цвет		Белый
Возможность колеровки		любой цвет
Расход, кг/м^2		0,160- 0,180
Температура проведения работ, °С		от +5 до +30
Время высыхания слоя, мин		60
Нанесение	кистью	Да
	валиком	Да
	распылителем	Да
Колеровка		Да
Время полного высыхания, час		24

Хранить в течение 12 месяцев, в помещениях с температурой от +5 °С до +30 °С.