



Art Interior

Интерьерная декоративная штукатурка, готовая к применению.

Область применения

Предназначена для устройства декоративно-защитного финишного слоя наносимого на ровные, прочные недеформирующиеся основания: цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, кирпич, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и т.п. Для внутренних работ при создании износостойких покрытий. Не рекомендована для нанесения на гипсо- и известь-содержащие поверхности без специальной предварительной подготовки. Материал имеет следующие виды фактурного покрытия: эффект «Короед», макс. фракция — 2,0 мм; эффект «Короед Лайт», макс. фракция — 1,5 мм; эффект «Сахара», макс. фракция — 1,5 мм; эффект «Сахара Бархан», макс. фракция — 2,0 мм; эффект «Файн», макс. фракция — 1,0 мм; эффект «Бриз», макс. фракция — 0,3 мм.

Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Основание перед нанесением декоративной акриловой штукатурки необходимо очистить от грязи, пыли, отслаивающихся частиц, обезжирить масляные пятна (используются бензин, уайт-спирит, другие растворители), при необходимости помыть. Поверхность должна быть абсолютно сухой. Основание перед отделкой должно быть обработано глубокопроникающей грунтовкой. Во избежание проявления цвета подложки в бороздках нанесенного материала, рекомендуется перед нанесением акриловых штукатурок эффект «Короед» и эффект «Короед Лайт» нанести грунтовку MEGAPOLIMER «Prime Color».

2 Выполнение работ

При нанесении декоративной акриловой штукатурки MEGAPOLIMER «Art Interior» температура воздуха и основания должна находиться в пределах от +5 оС до +30о С, влажность воздуха не должна превышать 65 %. Перед применением раствор необходимо перемешать до получения однородной массы. Перемешивание рекомендуется производить с использованием строительного миксера. Консистенция продукта уже подобрана для нанесения и не предполагает дальнейшего разведения. Декоративные фасадные акриловые штукатурки MEGAPOLIMER «Art Interior» всех эффектов наносятся вручную металлической гладилкой с последующей затиркой пластмассовой тёркой. Начиная от верхней отметки движениями снизу-вверх раствор рекомендуется наносить равномерно, последовательно, без пропусков, соблюдая технологически заданную толщину слоя. Толщина слоя зависит от эффекта фактурной штукатурки и равняется максимальному размеру фракции. Во время нанесения не допускать пропусков, а также нахлестов слоев материала, полученных в результате неравномерного высыхания. Наносить раствор необходимо сразу на всю поверхность стены. При нанесении акриловой штукатурки со значительным временным промежутком (один-два дня), после высыхания возможно образование чётко заметных границ. Работы следует выполнять в едином ритме, не отрываясь, постоянно наблюдая за состоянием нанесенной штукатурки, не допуская подветривания не затёртого материала. Все углы (наружные и внутренние) должны быть заполнены материалом и тщательно затёрты. К затирке пластмассовой тёркой, следует приступать почти сразу же после нанесения. Нанесённый материал считается готовым для затирки, если не тянется за тёркой, а полученный рисунок не оплывает. Выполнять затирку необходимо лёгким нажимом всей плоскостью тёрки в одном направлении с одинаковой амплитудой. Время формирования покрытия акриловой штукатурки зависит от толщины слоя, а также от температурно-влажностного режима окружающей среды. Нормируемые показатели качества затвердевших составов обеспечиваются в проектом возрасте 14 суток в условиях естественного твердения при температуре (21±3) °С и относительной влажности воздуха (55±10) %. Готовая затёртая поверхность фактурных штукатурок имеет следующие характеристики: «Короед», «Короед Лайт» – ровная поверхность с бороздками разной длины и ширины, расположенными по направлению движений затирки; «Сахара», «Сахара Бархан»,

«Файн», «Бриз» – ровная однородная поверхность с профилем «шубка», высота согласно эффекту. Толщина наносимого слоя и ширина бороздок соответствует эффекту продукта. Направления затирки фактурной штукатурки эффекта «Короед» могут быть строго вертикальными или строго горизонтальными, зигзагом, «восьмёркой», а также под разными углами к горизонту. Не смешивать с другими штукатурками и растворителями.

Материал имеет следующие виды фактурного покрытия:

Эффект	Толщина, мм	Расход, кг/м ²
«Короед» 1,5-2,0 мм	2,0	2,8-3,1
«Короед Лайт» 1,0-1,5 мм	1,5	2,3-2,6
«Сахара» 1,0-1,5 мм	1,5	3,0-3,3
«Сахара Бархан» 1,5-2,0 мм	2,0	3,2-3,5
«Бриз» 0,1-0,4 мм	0,4	1,3-1,6
«Файн» 0,5-1,0 мм	1,0	1,7-2,0

! Не рекомендован для нанесения на гипсо- и известь-содержащие поверхности без специальной предварительной подготовки.

Предварительно поверхность, на которую наносится штукатурка «Art Interior» должна быть обработана грунтовкой «Prime Color». Беречь от детей! Работы по нанесению фасадной декоративной акриловой штукатурки POLIMER «Art Interior» выполнять в рабочей одежде и перчатках.

При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть тёплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.



• Удобен в применении;

• легко наносится;

• колеруется в цвет;

• готова к применению - бери и наноси;

• образует надежный, паропроницаемый, декоративный слой;

• экологически безопасен;

• экономичный расход.

Технические характеристики

Базовый цвет	Белый
Плотность, кг/дм ³	1,5-1,9
Полное высыхание, час	24
Адгезия к бетону (прочность сцепления). МПа	2,0
Паропроницаемость покрытия, мг/(м·ч·Па)	0,01
Температура проведения работ, °С	+5 - +30°
Вес нетто, кг	25



Хранить в течение 12 месяцев, в помещениях с температурой от +5 °С до +30 °С.

